Escudo Bloqueador de Umidade

Argamassa impermeabilizante monocomponente — Caleo Tintas

O **Escudo Bloqueador de Umidade Caleo Tintas** é uma argamassa impermeabilizante monocomponente, branca, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros. Indicada para vedação e tratamento da umidade em paredes e rodapés — utilizada para impermeabilização, eliminação da umidade em paredes internas e externas, correção de umidade em rodapés, e aplicável também em paredes internas de drywall (gesso acartonado). Embalagem de **12 kg**, com rendimento de até **5 m²** (espessura de 1,5 mm).



ESCUDO BLOQUEADOR DE UMIDADE · 12 KG



VISTA SUPERIOR · 12 KG

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial	Escudo Bloqueador de Umidade — Caleo Tintas
Nome técnico	Argamassa impermeabilizante monocomponente à base de cimento
Código Caleo (SKU)	a definir
Marca	Caleo Tintas — Qualidade que Perdura
Fabricante	Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA
Localidade	Salto/SP — Brasil
Website	a definir
SAC / Atendimento	a definir
Uso	Profissional e consumidor final
Revisão da ficha	Agosto de 2026 — Rev. 01

2. INDICAÇÃO

Utilizado para impermeabilização e eliminação da umidade em paredes internas e externas. Correção de umidade em rodapés. Aplicável também em paredes internas de drywall (gesso acartonado).

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Cimentos e aditivos.

Aspecto do produto	Pó branco
Aspecto da mistura	Pasta (massa) viscosa branca
Densidade da mistura	~1.900 g/cm³

4. EMBALAGEM E RENDIMENTO

Embalagem	12 kg
Rendimento	Até 5 m² (com base em espessura de 1,5 mm)
Demãos	1 a 2 demãos

Consumo aproximado	Mínimo 2,4 kg/m² por demão · máximo 4,0 kg/m² em 2 demãos

O rendimento e o consumo podem variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação, espessura da camada e tipo de substrato.

5. DADOS DE APLICAÇÃO

5.1 Diluição / Preparo do produto

Para a embalagem de 12 kg, adicionar em um recipiente limpo 3 litros de água limpa (6 medidas do dosador de 500 ml). Adicionar aos poucos o produto e misturar mecanicamente por no mínimo 3 minutos, ou manualmente por no mínimo 5 minutos, até atingir uma pasta homogênea e sem grumos. Após a mistura, o tempo de utilização é de 30 a 40 minutos à temperatura média de 25 °C.

5.2 Secagem

Tempo para lixar e dar acabamento	2 horas
Cura total	24 horas

A secagem do produto está relacionada às condições de temperatura climática e ambiente.

5.3 Ferramentas

Trincha, broxa e desempenadeira metálica lisa.

6. MODO DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície: remover todas as partículas soltas ou desagregadas, mofo, bolor, tinta, textura e carbonatação até atingir uma superfície firme e adequada para receber o produto.
- Umedecer bem a superfície com água limpa, utilizando trincha ou broxa.
- Aplicar uma camada do produto com uma desempenadeira metálica lisa, em espessura entre 1,5 e 4,0 mm.
- Caso necessário, aplicar uma segunda camada com intervalo mínimo de 6 horas, até atingir a espessura total de no máximo 4 mm.
- Se desejar, realizar o acabamento em seguida com uma esponja úmida, ou após 2 horas, realizar um leve lixamento com lixa fina.
- Aguardar 24 horas para realizar a pintura sobre a superfície.

7. RESTRIÇÕES DE USO

- Piscinas, reservatórios e áreas frias.
- Áreas sujeitas a lençol freático atuante.
- Estruturas sujeitas a movimentação e fissuração sem a devida correção.

8. RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Na aplicação sob sol intenso, prever cobertura para execução do serviço e promover hidratação por no mínimo 3 dias.
- Não aplicar demão muito espessa (acima de 5 mm), pois pode ocasionar secagem parcial — apenas a camada superficial seca, mantendo o interior fresco, o que pode acarretar perda de desempenho e aumento do tempo de secagem.
- Seguir as recomendações da FISPQ do produto sobre medidas de segurança do trabalho, higiene e disposição quanto a fogo e resíduos.
- O desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem.

9. VALIDADE E ESTOCAGEM

Validade de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, na embalagem original e intacta, em local coberto e seco, ventilado e longe de fonte de calor. Temperatura máxima para armazenamento: 25 °C.

10. VANTAGENS

- Resistente à umidade ascendente.
- Aplicação direta sobre reboco íntegro e blocos de concreto e cerâmico.
- Fácil aplicação.
- Alta aderência.
- Pode ser usada como acabamento final.
- Aceita pintura à base de água.

11. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

12. CONTATOS E EMERGÊNCIAS

SAC Caleo Tintas	a definir
CEATOX — Brasil (24h)	0800-0148-110
Emergências em acidentes de transporte	a definir
Emergências em geral	a definir

AVISO LEGAL: As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em nosso conhecimento para sua ajuda e orientação, fornecidas de boa fé. O desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade. A Caleo Tintas reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Fabricado por **Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA** | Salto/SP — Brasil
Revisão: Agosto de 2026 — Rev. 01