Fundo Preparador de Paredes

Fundo preparador acrílico de base água — uniformizador de absorção — Caleo Tintas

O **Fundo Preparador de Paredes Caleo Tintas** é indicado para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de superfícies como reboco fraco, concreto e pinturas descascadas ou calcinadas. A uniformização da absorção proporciona melhor aderência e durabilidade do acabamento final. Indicado para uso interno e externo, disponível nas embalagens de **3,6 L** (rendimento de até **54 m²**) e **16 L** (rendimento de até **240 m²**) por demão.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial	Fundo Preparador de Paredes — Caleo Tintas
Nome técnico	Fundo preparador acrílico de base aquosa
Código Caleo (SKU)	a definir
Marca	Caleo Tintas — Qualidade que Perdura
Fabricante	Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA
Localidade	Salto/SP — Brasil
Website	a definir
SAC / Atendimento	a definir
Uso	Profissional e consumidor final
Revisão da ficha	Agosto de 2026 — Rev. 01

2. INDICAÇÃO

Indicado para uniformizar a absorção e aumentar a coesão de superfícies como reboco fraco, concreto, pintura descascada ou calcinada. Uso interno e externo.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, aditivos, fungicidas, bactericidas e água.

4. EMBALAGEM E RENDIMENTO

Embalagem 3,6 L	Rendimento até 54 m² por demão
Embalagem 16 L	Rendimento até 240 m² por demão
Demãos	1 demão — se necessário, aplicar uma 2ª demão

O rendimento pode variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação e diluição utilizada.

5. DADOS DE APLICAÇÃO

5.1 Diluição

Para aplicação em gesso	Diluir com até 50% de água potável
Demais superfícies	Diluir com até 20% de água potável

5.2 Secagem

Ao toque	1 a 2 horas
Final	24 horas

5.3 Ferramentas

Rolo, pincel ou brocha.

6. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas.

Reboco novo	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Caleo e aguardar 2 horas. Observar e corrigir eventuais trincas com massa para vedação.
Reboco fraco (baixa coesão)	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias).
Partículas soltas ou mal aderidas	Raspar/lixar ou escovar a superfície para remover toda parte solta.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente, enxaguar bem e aguardar a secagem de pelo menos 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes mofadas	Lavar com solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização.

7. RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Homogeneizar o produto antes da aplicação.
- Preparar a superfície antes de aplicar o produto — deve estar seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo.
- Evitar a aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas muito elevadas ou abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável.
- O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos, o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto e longe de umidade e fontes de calor.

8. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

- Utilizar equipamentos de segurança necessários, como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Produto não inflamável.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais. Pode provocar reações alérgicas.
- Embalagem destampada com resíduos secos de produto é classificada, conforme a norma NBR 10.004, como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinada à reciclagem conforme o tipo de embalagem.
- O transporte do produto deve ser realizado de forma que fique em pé e coberto durante todo o percurso, garantindo condições que previnam o tombamento da embalagem.

9. CONTATOS E EMERGÊNCIAS

SAC Caleo Tintas	a definir

CEATOX — Brasil (24h)	0800-0148-110
Emergências em acidentes de transporte	a definir
Emergências em geral	a definir

AVISO LEGAL: Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento na data de publicação. O bom resultado final da aplicação depende do preparo da superfície e do conhecimento técnico do aplicador, fatores que fogem ao nosso controle. A Caleo Tintas reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Fabricado por **Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA** | Salto/SP — Brasil
Revisão: Agosto de 2026 — Rev. 01