Granfino

Textura acrílica rústica decorativa — Caleo Tintas

A **Granfino Caleo Tintas** é indicada para proporcionar um acabamento rústico decorativo. Possui em sua formulação pequenos cristais que formam o efeito rústico/riscado. Confere boa resistência e hidrorrepelência ao acabamento. Seu alto poder de enchimento possibilita disfarçar pequenas imperfeições da superfície. Indicada para uso interno e externo, na embalagem de **23 kg**, com rendimento de até **10 m²**.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial	Granfino — Caleo Tintas
Nome técnico	Textura acrílica decorativa de acabamento rústico
Código Caleo (SKU)	a definir
Marca	Caleo Tintas — Qualidade que Perdura
Fabricante	Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA
Localidade	Salto/SP — Brasil
Website	a definir
SAC / Atendimento	a definir
Uso	Profissional e consumidor final
Revisão da ficha	Agosto de 2026 — Rev. 01

2. INDICAÇÃO

Indicada para proporcionar um acabamento rústico decorativo, com pequenos cristais que formam o efeito rústico/riscado. Confere boa resistência e hidrorrepelência ao acabamento. Alto poder de enchimento, disfarçando pequenas imperfeições da superfície. Uso interno e externo.

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, cargas minerais inertes, aditivos, pigmentos, fungicidas, bactericidas e tensoativos.

4. EMBALAGEM E RENDIMENTO

Embalagem	23 kg
Rendimento	Até 10 m²
Demãos	1 demão

O rendimento pode variar conforme condições da superfície, técnica de aplicação e espessura da camada.

5. DADOS DE APLICAÇÃO

5.1 Secagem

Ao toque	1 a 2 horas

Final	24 horas

5.2 Ferramentas

Desempenadeira de aço e desempenadeira de PVC.

6. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas.

Reboco novo	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Caleo e aguardar 2 horas. Observar e corrigir eventuais trincas com massa para vedação.
Reboco fraco (baixa coesão)	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Caleo.
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica Caleo (externa/interna) ou Massa Corrida Caleo (interna).
Partículas soltas ou mal aderidas	Raspar/lixar ou escovar a superfície para remover toda parte solta. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Caleo.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente, enxaguar bem e aguardar a secagem de pelo menos 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes mofadas	Lavar com solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e drywall	Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Caleo e aguardar 2 horas.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização.

7. RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Homogeneizar o produto antes da aplicação.
- Preparar a superfície antes de aplicar o produto — deve estar seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo.
- Evitar a aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas muito elevadas ou abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável.
- O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos, o tempo de cura dos produtos aumenta.
- Manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto e longe de umidade e fontes de calor.
- Evite expor a superfície a esforços durante 5 dias após a aplicação, pois a película estará em processo de cura.
- Para outros tipos de superfícies e utilização, consultar método e preparo.

8. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

- Utilizar equipamentos de segurança necessários, como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Produto não inflamável.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais. Pode provocar reações alérgicas.
- Embalagem destampada com resíduos secos de produto é classificada, conforme a norma NBR 10.004, como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinada à reciclagem conforme o tipo de embalagem.
- O transporte do produto deve ser realizado de forma que fique em pé e coberto durante todo o percurso, garantindo condições que previnam o tombamento da embalagem.

9. CONTATOS E EMERGÊNCIAS

SAC Caleo Tintas	a definir
CEATOX — Brasil (24h)	0800-0148-110
Emergências em acidentes de transporte	a definir
Emergências em geral	a definir

AVISO LEGAL: Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento na data de publicação. O bom resultado final da aplicação depende do preparo da superfície e do conhecimento técnico do aplicador, fatores que fogem ao nosso controle. A Caleo Tintas reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Fabricado por **Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA** | Salto/SP — Brasil
Revisão: Agosto de 2026 — Rev. 01