Rende Muito Mais

Tinta acrílica premium de alto rendimento — base água — fosco — Caleo Tintas

A **Rende Muito Mais** da **Caleo Tintas** é a escolha inteligente para quem busca qualidade e praticidade em suas pinturas, com alto poder de cobertura, pouco odor e baixos respingos. Disponível nas embalagens de **18 kg** (rendimento de até **76,2 m²**) e **3,6 kg** (rendimento de até **15,1 m²**), em 2 a 3 demãos. Excelente custo-benefício para projetos residenciais e comerciais que demandam resultados de alta qualidade, com **aplicação interna e externa** em reboco, massa corrida e acrílica, gesso, drywall e texturas.



RENDE MUITO MAIS · 18 KG



RENDE MUITO MAIS · 3,6 KG

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome comercial	Rende Muito Mais — Caleo Tintas
Nome técnico	Tinta acrílica de alto rendimento, base aquosa
Código Caleo (SKU)	a definir
Marca	Caleo Tintas — Qualidade que Perdura
Fabricante	Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA
Localidade	Salto/SP — Brasil
Website	a definir
SAC / Atendimento	a definir
Uso	Profissional e consumidor final
Revisão da ficha	Julho de 2026 — Rev. 01

2. INDICAÇÃO E ACABAMENTO

Indicação	Indicada para ambientes externos e internos. Pode ser aplicada em reboco, massa corrida e acrílica, gesso, drywall e texturas.
Uso principal	Pintura de alto rendimento para paredes internas e externas, com excelente custo-benefício.
Acabamento	Fosco
Cor	Consultar paleta de cores Caleo Tintas

3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, espessantes, tensoativos e água.

Base	Aquosa (isenta de solventes orgânicos)
Ligante	Resina acrílica
Pigmentos	Isentos de metais pesados (Pb, Cr, Hg, Cd) — conforme ABNT NBR 13523

Biocidas	Bactericidas e fungicidas — conforme ANVISA RDC 49/2009

4. COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV / VOC)

> Conformidade regulatória VOC: • Brasil / MERCOSUL — CONAMA Res. 420/2009 / ABNT NBR 16127: < 50 g/L • EUA — EPA Method 24 / OTC / CARB 2007: < 50 g/L (revestimento arquitetônico, base água) • EUA — California CARB Título 17: Compliant • Europa — Diretiva 2004/42/CE (Fase II): < 40 g/L (Categoria A/c) • América Latina (ANCE México / NTC Colômbia / UNIT Uruguai / IRAM Argentina): < 50 g/L

COV do produto (pronto para uso)	< 50 g/L
Método de ensaio	ASTM D3960 / ISO 11890-2 / EPA Method 24
Classificação CARB (Califórnia)	Compliant — Architectural Coatings
UE Diretiva 2004/42/CE	Categoria A/c — Fase II (≤ 40 g/L)
HAP / Formaldeído	Não detectados

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

pH (produto pronto)	8,0 – 9,5
Viscosidade (Krebs Units)	90 – 120 KU (ASTM D562)
Densidade (g/mL)	1,35 ± 0,05
Ponto de fulgor	Não aplicável (base aquosa)
Temperatura de aplicação	Entre 10 °C e 40 °C
Umidade relativa	Inferior a 60%
Prazo de validade	24 meses — embalagem lacrada e sem uso
Número de lote	Verificar fundo da embalagem

6. EMBALAGEM E RENDIMENTO

Embalagem 18 kg	Rendimento até 76,2 m² de superfície acabada
Embalagem 3,6 kg	Rendimento até 15,1 m² de superfície acabada
Volume aproximado (18 kg)	13,3 L
Volume aproximado (3,6 kg)	2,7 L
Sistema	2 a 3 demãos

O rendimento prático pode variar em função da diluição, técnica de aplicação, cor e absorção da superfície. Valores obtidos em superfície previamente preparada.

7. DADOS DE APLICAÇÃO

7.1 Diluição

1ª demão	Até 20% de diluição com água potável (proporção: 8 partes de tinta + 2 partes de água)

Demais demãos	10% de diluição com água potável (proporção: 9 partes de tinta + 1 parte de água)

7.2 Secagem (a ~25 °C / 60% UR)

Ao toque	2 horas
Entre demãos	4 horas
Final	12 horas

Os tempos variam com a umidade e a temperatura ambiente.

7.3 Ferramentas

Rolo de lã e trincha. Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.

7.4 Número de demãos

2 a 3 demãos. Pode variar conforme o estado e a cor da superfície.

8. MODO DE APLICAÇÃO

- Misturar/homogeneizar bem o produto com uma régua ou espátula (nunca com objetos cilíndricos). A ferramenta deve estar limpa.
- Não fazer repasses excessivos com o rolo. O recorte deve ser feito junto com as demãos.
- Diluir com água potável conforme especificado: 1ª demão = 20% de água; demais demãos = 10% de água.
- Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o tempo de secagem de 4 horas entre cada demão.
- Após a secagem final (12 horas), verificar cobertura e uniformidade.

9. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma ABNT NBR 13245:2011, a superfície a ser pintada deve estar firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. Não deve apresentar partes soltas ou mal aderidas; trincas profundas ou capilares devem ser corrigidas antes da pintura.

Reboco novo	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Selador Acrílico Caleo e aguardar 2 horas. Corrigir trincas com massa vedatrinca.
Reboco fraco (baixa coesão)	Respeitar tempo de secagem e cura (mínimo 28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Caleo e aguardar 2 horas.
Imperfeições rasas	Corrigir com Massa Acrílica Caleo (externa/interna) ou Massa Corrida Caleo (interna) e aguardar 4 horas.
Partículas soltas ou mal aderidas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal ao máximo. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Caleo e aguardar 2 horas.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar 12 horas.
Partes mofadas	Lavar com solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar 12 horas.
Gesso e drywall	Aplicar 1 demão do Fundo Preparador Base Água Caleo e aguardar 2 horas.
Massa corrida e massa acrílica	Garantir que não haja resíduos de pó do lixamento. Aguardar a cura completa antes de aplicar o acabamento.
Superfície com umidade	Resolver a falta de impermeabilização que está causando o problema antes de pintar.

10. RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Homogeneizar com régua ou espátula antes de cada aplicação. Nunca usar objetos circulares.
- Preparar a superfície antes de aplicar o produto.
- Evitar aplicação em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C ou acima de 40 °C e/ou umidade relativa superior a 60%.
- Manter a embalagem fechada, em local seco, arejado e longe de fontes de calor.
- Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 28 dias após a pintura. Se isso acontecer, lavar a parede com água limpa imediatamente.
- Cores intensas são mais suscetíveis a manchamentos e ao desbotamento provocado por raios ultravioleta.
- Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar as ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando aplicada sobre massa corrida/acrílica, aguardar a cura completa.
- A percepção de cores pode variar conforme lote, iluminação e tipo de superfície. O catálogo virtual é apenas referência.

11. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

11.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Luvas	Nitrílicas ou de borracha (EN 374 / ABNT NBR 13716)
Óculos de segurança	Proteção contra respingos (EN 166 / ANSI Z87.1)
Proteção respiratória	Máscara P2/P100 em ambientes fechados (EN 140 / NIOSH)
Roupa de proteção	Avental recomendado em aplicação intensiva

11.2 Primeiros Socorros

Contato com os olhos	Lavar com água corrente por 15 minutos. Procurar auxílio médico se persistir irritação.
Contato com a pele	Lavar com água e sabão. Remover roupas contaminadas.
Ingestão	Não induzir vômito. Buscar assistência médica imediatamente.
Inalação	Afastar do local para ar fresco. Buscar atendimento médico se os sintomas persistirem.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais. Pode provocar reações alérgicas.

11.3 Armazenamento e Descarte

- Armazenar entre 5 °C e 35 °C, em local coberto, fresco e ventilado. Manter na posição vertical sobre pallets.
- Não congelar. Não misturar com solventes, ácidos ou bases.
- Não reutilizar a embalagem. Embalagem com resíduos secos: RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE — ABNT NBR 10.004 (Classe II-B). Destinar à reciclagem conforme legislação municipal.
- Resíduo líquido: não despejar em redes de esgoto ou corpos d'água.

11.4 Transporte

- Transportar em pé, coberto e protegido contra tombamento durante todo o percurso.
- Classificação ONU: não classificado como produto perigoso para transporte (IMDG / ADR / IATA / DOT).

12. INFORMAÇÕES DO RÓTULO

Linha de produto	Rende Muito Mais — Caleo Tintas

Produto	Tinta acrílica premium de alto rendimento
Código do produto	a definir
Acabamento	Fosco
Conteúdo líquido	18 kg (aprox. 13,3 L) ou 3,6 kg (aprox. 2,7 L)
Uso	Exterior e interior
Fabricado por	Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA — Salto/SP — Brasil

13. CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Brasil — ABNT	NBR 13245, NBR 13523, NBR 10.004, NBR 16127, NBR 14725 (FDS/GHS)
Brasil — ANVISA	RDC 49/2009 (biocidas)
Brasil — CONAMA	Resolução 420/2009 (VOC e contaminantes)
EUA — EPA	Method 24 (VOC) | 40 CFR Part 59 — Architectural Coatings
EUA — CARB	California Code of Regulations Title 17 — Compliant
EUA — OSHA	HazCom 29 CFR 1910.1200 (GHS)
Europa — UE	Diretiva 2004/42/CE (VOC) | REACH Reg. (CE) 1907/2006 | CLP Reg. (CE) 1272/2008
América Latina	ANCE NMX (México) | NTC (Colômbia) | UNIT (Uruguai) | IRAM (Argentina)
GHS / FDS	Ficha de Dados de Segurança disponível mediante solicitação — GHS Rev. 9

14. CONTATOS E EMERGÊNCIAS

SAC Caleo Tintas	a definir
CEATOX — Brasil (24 h)	0800-0148-110
Emergências gerais	a definir
CHEMTREC (Internacional, 24 h)	+1-703-527-3887

15. CORES DISPONÍVEIS

Branco | Preto | Bege Claro | Bege Puro | Cinza Claro | Cinza Puro | Cinza Escuro

A percepção de cores pode variar conforme lote, iluminação e resolução de tela. Consulte o catálogo oficial Caleo Tintas para referência exata.

AVISO LEGAL: As informações desta ficha técnica baseiam-se no estado atual de desenvolvimento tecnológico do produto e em condições controladas. O desempenho final depende do preparo da superfície e das condições de aplicação, fatores que fogem ao nosso controle. A Caleo Tintas reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

Fabricado por **Arcanjo Tintas e Revestimentos LTDA** | Salto/SP — Brasil
Revisão: Agosto de 2026 — Rev. 01 | Validade desta revisão: 2 anos